

2021_Pengaruh_Suhu_Dan_Kon sentrasi_Asam_Fosfat.pdf

by

Submission date: 15-May-2023 02:29AM (UTC-0500)

Submission ID: 2093531911

File name: 2021_Pengaruh_Suhu_Dan_Konsentrasi_Asam_Fosfat.pdf (308.09K)

Word count: 4669

Character count: 27077



PENGARUH SUHU DAN KONSENTRASI ASAM FOSFAT (H_3PO_4) TERHADAP KUALITAS ARANG AKTIF CABANG BAMBU DURI (*Bambusa blumeana* BI. Ex. Schult. F.)
(Effect of Temperature and Concentration of Phosphoric Acid (H_3PO_4) on the Quality of Activated Charcoal of *Bambusa blumeana* Branch)

Turmiya Fathal Adawi^{1*}, Irwan Mahakam Lesmono Aji¹, dan Dwi Sukma Rini¹

³⁶
¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Jln. Majapahit No. 62, Mataram, NTB

ABSTRACT

Bambusa blumeana BI. Ex. Schult. F. is a non-timber forest product used as building material by the people of Lombok. The utilization of bamboo leaves their branches as a waste that not fully utilized. One way to take advantage of this waste is to use it as a raw material to make activated charcoal. The purpose of this study was to determine the effect of variations activation temperature, the concentration of phosphoric acid (H_3PO_4), as well as interactions between variations of the activation temperature and the concentration of phosphoric acid (H_3PO_4) on the quality of activated charcoal of *B. blumeana* branch. This study employed a factorial completely randomized design (RAL) with two (2) factors. The first factor (A) was activation temperature i.e. 600°C (A_1), 700°C (A_2), and 800°C (A_3), meanwhile the second factor (B) used the concentration of phosphoric acid (H_3PO_4), namely 10% (B_1) and 20% (B_2). The results showed variations in activation temperature significantly affected the yield and iodine adsorption. Based on the results, the best treatment was obtained at a temperature of 700°C with an H_3PO_4 concentration of 10% (A_2B_1) with the yield value of 76.04%, moisture content of 2.12%, volatile matter content of 32.70%, ash content of 8.15%, fixed carbon content of 59.15%, and sodium adsorption of 599.63 mg/g.

Keywords: *Bambusa blumeana*, activated charcoal, activation, phosphoric acid

ABSTRAK

Bambu duri (*Bambusa blumeana* BI. Ex. Schult. F.) merupakan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan oleh masyarakat Lombok. Pemanfaatan bambu tersebut meninggalkan limbah cabang yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu pemanfaatannya adalah menjadi arang aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi suhu aktivasi, konsentrasi asam fosfat (H_3PO_4), serta interaksi antara variasi suhu aktivasi dan konsentrasi asam fosfat (H_3PO_4) terhadap karakteristik arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana*). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan 2 faktor, faktor pertama (A) menggunakan suhu aktivasi yaitu 600°C (A_1), 700°C (A_2), dan 800°C (A_3), sedangkan faktor kedua (B) menggunakan konsentrasi asam fosfat (H_3PO_4) yaitu 10% (B_1) dan 20% (B_2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi suhu aktivasi berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen dan daya serap iod. Berdasarkan hasil pengujian, perlakuan terbaik diperoleh pada suhu 700°C dengan konsentrasi H_3PO_4 10% (A_2B_1) yang menghasilkan nilai rendemen sebesar 76,04%; kadar air 2,12%; kadar zat terbang 32,70%; kadar abu 8,15%; kadar karbon terikat 59,15%; dan daya serap iod 599,63 mg/g.

Kata kunci: *Bambusa blumeana*, arang aktif, aktivasi, asam fosfat

Article Info

*Corresponding Author : turmiya.fada28@gmail.com (T.F. Adawi)

Article History : Received 22 June 2020; received in revised form 18 February 2021; accepted 23 April 2021; Available online since 30 April 2021

How to cite this article : Adawi, T.F., Aji, I.M.L., & Rini, D.S. (2021). Pengaruh Suhu Dan Konsentrasi Asam Fosfat (H_3PO_4) terhadap Kualitas Arang Aktif Cabang Bambu Duri (*Bambusa blumeana* BI. Ex. Schult. F.). *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 5(1):62-73. DOI : <http://doi.org/10.20886/jpkf.2021.5.1.62-73>

18
Read Online



Scan this QR code by
your mobile device
to read online

32
©JPKF-2021. Open access under CC BY-NC-SA license



I. PENDAHULUAN

²⁹ Bambu merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang banyak tumbuh di daerah dekat sungai dengan daur hidup yang relatif cepat, serta memiliki waktu panen 3-4 tahun (Arsad, 2015). Salah satu jenis bambu yang banyak tumbuh di NTB khususnya di Pulau Lombok yaitu bambu duri. Bambu duri merupakan bambu dengan ciri khas tersendiri, yaitu memiliki banyak duri yang terdapat pada cabangnya, dengan ukuran yang relatif besar dibandingkan dengan cabang bambu lainnya. Buluh bambu duri juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan atau bahan baku dalam pembuatan *berugak* (bale-bale) di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Proses pengawetan biasa dilakukan sebelum bambu dimanfaatkan, dengan cara direndam pada larutan pengawet dari batang tembakau. Masyarakat pedesaan banyak meninggalkan cabang yang tidak dimanfaatkan pada saat bambu duri digunakan untuk bahan bangunan. Cabang-cabang tersebut jika dimanfaatkan hanya sebagai bahan bakar yang dapat menimbulkan polusi udara. Oleh sebab itu cabang bambu duri dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan arang aktif untuk mengatasi masalah pencemaran udara.

Suheryanto (2012), menjelaskan bahwa arang bambu adalah material mikro-porus yang memiliki daya serap (*adsorption*) yang sangat bagus untuk area permukaan yang spesifik luasnya. Pembuatan arang aktif dapat dilakukan melalui proses aktivasi fisika, kimia, maupun kombinasi keduanya (Meisrilestari *et al.*, 2013). Proses aktivasi fisika dapat dilakukan dengan pemanasan pada suhu tinggi tanpa kehadiran oksigen, sedangkan aktivasi kimia dapat dilakukan dengan perendaman arang menggunakan bahan kimia (aktivator)

(Surest *et al.*, 2008). Menurut Surest *et al.*, (2008), suhu yang baik pada pembuatan arang aktif menggunakan bahan baku tempurung kemiri adalah di atas 700°C. Harsusanti (2018) menggunakan bahan baku dari ampas tebu, dan penelitian Jamilatun & Setyawan (2014) menggunakan bahan baku tempurung kelapa, menunjukkan bahwa kualitas arang aktif terbaik menggunakan aktivasi fisika yang dihasilkan pada suhu 800°C. Penelitian Sakmah (2017) yang menambahkan H₃PO₄ dengan konsentrasi 10% dalam pembuatan arang aktif kulit buah aren memiliki hasil terbaik pada suhu 650°C. Purba *et al.*, (2017) dalam penelitian arang aktif menggunakan ampas tebu menunjukkan bahwa kualitas terbaik diperoleh dari perlakuan perendaman H₃PO₄ dengan konsentrasi 20%.

Pembuatan arang aktif menggunakan bambu duri (*Bambusa blumeana* BI. Ex Schult. F) masih sangat terbatas. Pemanfaatan cabang dari bambu duri dapat bermanfaat untuk mengurangi limbah dari bambu duri tersebut dan juga dapat mengurangi polusi akibat dari pembakaran, sehingga penelitian tentang pembuatan arang aktif menggunakan cabang bambu duri perlu untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi suhu aktivasi, konsentrasi asam fosfat (H₃PO₄), serta interaksi antara variasi suhu aktivasi dan konsentrasi asam fosfat (H₃PO₄) terhadap karakteristik arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana* BI. Ex Schult. F).

⁴¹ II. METODE PENELITIAN

¹⁷ Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2019, yang bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Program Studi Kehutanan dan Laboratorium Biologi dan Kimia Tanah, Fakultas Pertanian Universitas

Mataram. Bahan yang digunakan adalah cabang bambu duri yang diperoleh dari Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, H_3PO_4 (teknis) dengan konsentrasi 10% dan 20%, larutan iod 0,1N sebagai bahan uji daya serap iod, natrium tio-sulfat ($Na_2S_2O_3$) 0,1N sebagai bahan titrasi, dan aquades sebagai air pembersih arang aktif pada proses aktivasi kimia. Alat yang digunakan adalah tungku drum kiln sebagai alat pengarangan/karbonisasi, tanur/furnace, ayakan 80 mesh dan 100 mesh, lumpang porselin, oven, desikator, cawan porselin, pH meter, gelas

ukur, pipet tetes, kertas saring, dan bak plastik.

A. Pembuatan Arang Cabang Bambu Duri

Cabang bambu duri dibelah dan dipotong sepanjang kurang lebih 5 cm dan dikeringkan di bawah sinar matahari dengan tujuan untuk mengurangi kandungan air pada bahan baku. Bahan baku yang sudah kering dikarbonisasi menggunakan drum kiln (Gambar 1). Arang yang dihasilkan setelah proses karbonisasi ditumbuk menggunakan lumpang porselin dan diayak menggunakan saringan 80 mesh.



Gambar 1. Cabang Bambu Duri sebelum dikarbonisasi (a) dan setelah dikarbonisasi (b)
Figure 1. Branch of Bamboo Duri before carbonization (a) and after carbonization (b)

B. Proses Aktivasi

Arang berukuran 80 mesh diaktivasi secara kimia dengan perendaman di dalam H_3PO_4 10% dan 20% selama 24 jam (Manurung *et al.*, 2017) kemudian dicuci

bersih menggunakan aquades hingga pH netral dan dikeringkan. Selanjutnya arang diaktivasi pada suhu 600°C, 700°C, dan 800°C masing-masing selama 60 menit (Rijali *et al.*, 2015) menggunakan furnace (Gambar 2).



Gambar 2. Proses aktivasi secara kimia (a) dan fisika menggunakan furnace (b)
Figure 2. Activation processes chemically (a) and physically using furnace (b)

C. Pengamatan

1. Rendemen

Penentuan nilai rendemen mengacu pada Pane & Hamzah, (2018). Penetapan rendemen

arang aktif dapat dihitung dengan membandingkan arang aktif yang dihasilkan dengan berat arang sebelum diaktivasi. Rendemen dihitung dengan rumus :

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Berat arang sesudah diaktivasi (g)}}{\text{Berat arang sebelum diaktivasi (g)}} \times 100\% \quad (1)$$

2. Kadar air

Perhitungan nilai kadar air berdasarkan Manurung *et al.*, (2019) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995. Sampel uji arang sebanyak 1 gram dikeringkan dalam oven pada suhu $(103 \pm 2)^\circ\text{C}$ sampai

beratnya konstan, kemudian dimasukkan ke dalam desikator sampai bobotnya tetap dan ditentukan kadar airnya dalam persen (%). Kadar air arang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Berat sampel awal (g)} - \text{berat sampel kering tanur (g)}}{\text{Berat sampel awal (g)}} \times 100\% \quad (2)$$

3. Kadar zat terbang

Perhitungan nilai kadar zat terbang berdasarkan Lempang (2009) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995). Sampel kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam cawan

porselin yang telah diketahui beratnya, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam tanur listrik pada suhu 950°C selama 10 menit. Setelah didinginkan dalam desikator ditimbang sampai beratnya tetap.

$$\text{Kadar zat terbang (\%)} = \frac{\text{Berat sampel kering oven (g)} - \text{berat sampel sisa (g)}}{\text{Berat sampel kering oven (g)}} \times 100\% \quad (3)$$

4. Kadar abu

Perhitungan nilai kadar abu berdasarkan Lempang (2009) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995). Sampel uji kering oven ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselin

yang sudah diketahui beratnya, kemudian dimasukkan ke dalam tanur listrik pada suhu 750°C selama 5 jam. Setelah didinginkan dalam desikator ditimbang sampai beratnya tetap. Besarnya kadar zat abu dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu (g)}}{\text{Berat kering oven (g)}} \times 100\% \quad (4)$$

5. Kadar karbon terikat

Perhitungan nilai kadar karbon terikat berdasarkan Lempang (2009) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-

1995). Kadar karbon terikat dihitung dengan cara pengurangan dari kadar abu dan zat terbangnya.

$$\text{Kadar karbon terikat (\%)} = 100\% - (\% \text{ kadar abu} + \% \text{ zat terbang}) \quad (5)$$

6. Daya serap Iod

Perhitungan nilai daya serap iod berdasarkan Jamilatun & Setyawan (2014) mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995). Sampel yang telah kering oven ditimbang sebanyak ± 0,25 g dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian contoh uji tersebut diberi larutan yodium 25 ml, diaduk dengan menggunakan

stirer selama ± 15 menit. Larutan yang telah diaduk kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring, dan hasilnya dipipet 10 ml untuk titrasi menggunakan larutan thio-sulfat (Na₂S₂O₃). Titrasi dilakukan hingga larutan sampel uji berubah warna menjadi bening. Besarnya daya serap arang aktif terhadap yodium dihitung dengan rumus:

$$\text{Daya serap iod (mg/g)} = \frac{\left(\frac{10 - (\text{Molaritas Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 (0,1) \times \text{ml Thio untuk titrasi})}{\text{Molaritas Yodium (0,1002)}} \right) \times 12,693 \times 2,5}{\text{Berat sampel awal}} \quad (6)$$

D. Analisis Data

Penelitian disusun berdasarkan rancangan acak lengkap (RAL) dengan suhu, konsentrasi H₃PO₄, dan interaksi antara keduanya sebagai variabel independen. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap parameter-parameter yang diuji, dilakukan analisis keragaman dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0.05) (Sawyer, 2009). Jika nilai *F* hitung lebih besar dari *F* tabel (*P* < 0.05), maka dilakukan uji lanjut *Tukey's HSD* dengan

membandingkan selisih nilai parameter dan nilai HSD yang diperoleh untuk menentukan taraf perlakuan yang berbeda (Abdi dan William, 2010). Semua analisis statistika dalam penelitian ini dilakukan dengan software IBM SPSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai rata-rata setiap parameter untuk masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 1. Nilai rata-rata rendemen berkisar

antara 72,66-76,86%; kadar air berkisar antara 1,62%-2,67%; kadar zat terbang berkisar antara 32,70-36,01%; kadar abu berkisar antara 7,92-11,58%; kadar karbon terikat berkisar antara 53,81-59,15%; dan daya serap

iod berkisar antara 532,79-650,96 mg/g. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa hanya faktor suhu yang berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen dan daya serap iod arang aktif cabang bambu duri.

Tabel 1. Nilai rata-rata hasil pengujian arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana*)
*Table 1. Mean values of activated charcoal of *B. blumeana* branch characteristics*

Parameter (Parameters)		Perlakuan (Treatment)			Rata-rata (Average)
		A1	A2	A3	
Rendemen (%) (Yield)	B1	75,52	76,04	73,30	74,95
	B2	76,86	75,64	72,66	75,05
	Rata-rata	76,19 ^a	75,84 ^a	75,05 ^b	75,00
Kadar Air (%) (Moisture content)	B1	2,40	2,12	1,78	2,10
	B2	2,67	1,68	1,62	1,99
	Rata-rata	2,53	1,90	1,70	2,04
Kadar Zat Terbang (%) (Volatile content)	B1	36,33	32,70	33,49	34,17
	B2	36,01	33,19	34,61	34,61
	Rata-rata	36,17	32,94	34,05	34,69
Kadar Abu (%) (Ash content)	B1	7,92	8,15	8,54	8,20
	B2	7,99	10,45	11,58	10,01
	Rata-rata	7,96	9,30	10,06	9,11
Kadar Karbon Terikat (%) (Fixed carbon content)	B1	55,74	59,15	57,97	57,62
	B2	56,00	56,36	53,81	55,39
	Rata-rata	55,87	57,75	55,86	56,50
Daya Serap Iod (mg/g) (Sodium adsorption)	B1	554,78	559,63	616,22	590,21
	B2	532,79	551,16	650,96	578,30
	Rata-rata	543,78 ^a	575,40 ^{ab}	633,59 ^b	584,26

Keterangan (Remarks): A: Suhu aktivasi (Activation temperature), B: Konsentrasi asam fosfat (Concentration of phosphoric acid), AB: Interaksi (Interaction), a,b,ab: berbeda nyata (significant).

Tabel 2 menyajikan nilai perbandingan karakteristik arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana* Bl. Ex. Schult. F.) dan SNI 06-3730-1995. Berdasarkan Tabel 2, hanya nilai

kadar air dan kadar abu yang memenuhi setandar SNI, sementara parameter yang lain masih memiliki nilai di bawah atau di atas ambang batas SNI.

Tabel 2. Perbandingan nilai rata-rata setiap parameter dengan Standar Nasional Indonesia (SNI 06-3730-1995)

Table 2. Comparison of the mean values of each properties with Indonesian National Standard

Parameter (Parameters)	SNI (SNI)	Perlakuan (Treatment)						Signifikansi (Significancy)
		A ₁ B ₁	A ₁ B ₂	A ₂ B ₁	A ₂ B ₂	A ₃ B ₁	A ₃ B ₂	
Rendemen (%) (Yield)	-	75,52	76,86	76,04	75,64	73,30	72,66	0,420
Kadar Air (%) (Moisture content)	Maks 15	2,40*	2,67*	2,12*	1,68*	1,78*	1,62*	0,550
Kadar Zat Terbang (%) (Volatile content)	Maks 25	36,33	36,01	32,70	33,19	33,49	34,61	0,976
Kadar Abu (%) (Ash content)	Maks 10	7,92*	7,99*	8,15*	10,45	8,54*	11,58	0,427
Kadar Karbon Terikat (%) (Fixed carbon content)	Min 65	55,74	56,00	59,15	56,36	57,97	53,81	0,698
Daya Serap Iod (mg/g) (Sodium adsorption)	Min 750	554,78	532,79	599,63	551,16	616,22	650,96	0,245

Keterangan (Remarks): A: Suhu aktivasi (Activation temperature), B: Konsentrasi asam fosfat (Concentration of phosphoric acid), AB: Interaksi (Interaction), *: Memenuhi standar SNI (appropriate with SNI standard)

A. Rendemen

Rendemen arang aktif menunjukkan jumlah arang aktif dalam setiap gram arang aktif yang digunakan berdasarkan pada berat awal sebelum aktivasi arang dan berat setelah proses aktivasi selesai (Maulana *et al.*, 2017). Berdasarkan Tabel 1, penambahan konsentrasi H₃PO₄ dari 10% menjadi 20% menyebabkan nilai rata-rata rendemen arang aktif cabang bambu duri mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Peningkatan nilai rendemen akibat peningkatan konsentrasi H₃PO₄ juga terjadi pada penelitian Sahara *et al.*, (2017) yang menggunakan bahan baku kulit durian. Pada penelitian tersebut rendemen mengalami peningkatan sebesar 1,4% pada penambahan H₃PO₄ konsentrasi 10% ke 20%. Begitu pula halnya pada penelitian Sakmah (2017) yang membuat arang aktif dari kulit buah aren, peningkatan nilai rendemen sebesar 53,96% terjadi ketika H₃PO₄ ditambahkan dengan konsentrasi 10%. Peningkatan rendemen arang aktif pada setiap penambahan konsentrasi H₃PO₄

diduga karena H₃PO₄ dapat berfungsi sebagai pelindung arang dari suhu yang tinggi. Hal ini sesuai dengan Wibowo *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa penambahan aktivator dapat melindungi arang dari suhu tinggi dengan memperlambat laju reaksi pada proses oksidasi, sehingga rendemen yang dihasilkan cenderung meningkat.

Berbeda halnya dengan nilai rata-rata pada peningkatan suhu aktivasi, semakin tinggi suhu aktivasi yang digunakan menyebabkan nilai rendemen semakin rendah. Menurut Lempang (2009), peningkatan suhu aktivasi dapat menurunkan nilai rendemen karena terjadi peningkatan reaksi di dalam retort yang dapat meningkatkan degradasi pada arang, sehingga rendemen yang dihasilkan juga berkurang.

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa hanya faktor suhu yang berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen arang aktif cabang bambu duri. Hasil uji lanjut menggunakan Tukey's HSD menunjukkan bahwa suhu 600°C (A₁) tidak berbeda nyata dengan suhu 700°C (A₂), namun perbedaan terjadi ketika suhu

dinaikkan menjadi 800°C (A₃) yang ditandai dengan notasi yang berbeda (Tabel 1). Penurunan rendemen secara signifikan pada suhu di atas 700°C dapat terjadi karena masih meningkatnya laju reaksi antara karbon dan gas-gas di dalam *furnace* serta semakin banyaknya jumlah senyawa kadar zat mudah menguap (*volatile content*) yang terlepas (Ramdja *et al.*, 2008).

B. Kadar Air

Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopis pada arang aktif (Sahara *et al.*, 2017). Nilai kadar air arang aktif cabang bambu duri secara keseluruhan memenuhi standar mutu arang aktif menurut SNI No. 06-3730-1995 (Tabel 2), yaitu maksimal 15%. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1), semakin tinggi konsentrasi asam fosfat (H₃PO₄) yang digunakan, nilai rata-rata kadar air arang aktif cabang bambu duri cenderung menurun. Hasil penelitian Pane & Hamzah (2018) juga menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu kadar air arang aktif kulit buah durian menurun sebesar 58,67% seiring dengan penambahan konsentrasi H₃PO₄ dari 10% menjadi 20%. Semakin tinggi konsentrasi aktivator mengakibatkan permukaan arang aktif semakin luas, sehingga kandungan air yang ada dalam pori-pori karbon akan lepas (Sani, 2011). Penurunan kadar air hasil penelitian ini juga terjadi pada setiap peningkatan suhu mulai dari 600°C, 700°C, hingga 800°C. Tinggi rendahnya kadar air arang banyak dipengaruhi oleh sifat higroskopis dan porositas dari arang tersebut, selain itu lama penempatan arang pada tempat terbuka pada proses pendinginan juga dapat memengaruhi kadar air arang aktif (Lempang, 2009).

C. Kadar Zat Terbang

Kadar zat terbang merupakan kandungan senyawa yang mudah menguap selain air pada arang aktif (Pari *et al.*, 2009).

Senyawa yang mudah menguap tersebut yaitu nitrogen dan sulfur yang akan menguap pada pemanasan di atas 900°C (Maulana *et al.*, 2017). Nilai kadar zat terbang arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana* BI Ex Schult. F.) secara keseluruhan tidak memenuhi standar SNI No. 06-3730-1995 (Tabel 2), di mana nilai kadar zat terbang yang disyaratkan dalam SNI tersebut adalah maksimal 25%.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1), penambahan konsentrasi H₃PO₄ pada penelitian ini secara keseluruhan cenderung meningkatkan nilai rata-rata kadar zat terbang. Namun tidak demikian pada parameter suhu 600°C justru menurunkan nilai kadar zat terbang dengan peningkatan konsentrasi 10% menjadi 20% sebesar 0,88%. Pari *et al.* (2006) menyatakan bahwa tinggi rendahnya kadar zat terbang yang dihasilkan menunjukkan bahwa permukaan arang aktif masih ditutupi oleh senyawa non karbon sehingga memengaruhi kemampuan daya serapnya.

Nilai kadar zat terbang tertinggi terdapat pada arang yang diaktivasi menggunakan suhu 600°C. Tingginya nilai kadar zat terbang yang dihasilkan pada suhu 600°C ini disebabkan karena masih terdapat senyawa hidrokarbon seperti CO₂, CO, CH₄, dan gas H₂ yang menempel pada permukaan arang aktif yang belum terurai secara sempurna pada suhu tersebut (Pari, 2000).

D. Kadar Abu

Kadar abu yang terdapat dalam arang aktif merupakan sisa mineral yang tertinggal pada proses karbonisasi (Pane & Hamzah, 2018). Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 1), semakin tinggi konsentrasi H₃PO₄ yang digunakan, kadar abu arang aktif cabang bambu duri juga semakin meningkat. Penelitian lain yang menggunakan H₃PO₄ sebagai aktivator, juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu pada

pembuatan arang aktif kulit durian mengalami peningkatan nilai kadar abu dari konsentrasi H_3PO_4 10% ke 20% yaitu dengan nilai kadar abu 7,19% menjadi 9,31% dengan suhu aktivasi 800°C. Pane & Hamzah (2018) menjelaskan bahwa semakin tinggi penambahan asam fosfat menyebabkan semakin banyak pori arang aktif yang terbuka. Hal ini disebabkan proses pembentukan pori terjadi selama proses pembakaran bidang permukaan dari arang aktif yang menghasilkan abu, sehingga semakin banyak pori yang dihasilkan menyebabkan kadar abu yang dihasilkan juga semakin tinggi. Semakin tinggi kadar abu yang terdapat pada arang aktif menyebabkan kemampuan arang aktif dalam mengadsorpsi juga semakin rendah karena pori arang aktif tertutup oleh mineral seperti K, Na, Ca, dan Mg yang menempel pada permukaan arang aktif (Pari *et al.*, 2008).

Begitu pula halnya dengan suhu aktivasi yang digunakan, semakin tinggi suhu yang digunakan pada aktivasi fisika, menyebabkan nilai kadar zat abu semakin meningkat. Peningkatan nilai kadar zat abu ini disebabkan oleh reaksi oksidasi yang terjadi selama proses aktivasi berlangsung (Lempang, 2009). Namun demikian, nilai kadar zat abu arang aktif cabang bambu duri sebagian telah memenuhi standar SNI No. 06-3730-1995 (Tabel 2), karena memiliki nilai kurang dari 10%, kecuali arang aktif pada kombinasi perlakuan A_2B_2 dan A_3B_2 .

E. Kadar Karbon Terikat

Kadar karbon terikat merupakan jumlah karbon murni yang terdapat dalam arang (Maulana *et al.*, 2017). Besar kecilnya kadar karbon terikat pada arang aktif yang dihasilkan dipengaruhi oleh kadar abu dan kadar zat mudah menguap (Ramdja *et al.*, 2008). Nilai kadar karbon arang aktif cabang bambu duri secara keseluruhan tidak memenuhi standar SNI No. 06-3730-1995 (Tabel 2), di mana nilai kadar

karbon terikat yang dikehendaki oleh SNI adalah minimal 65%. Rendahnya nilai kadar karbon terikat arang aktif cabang bambu duri pada penelitian ini disebabkan oleh tingginya nilai kadar zat terbang yang dihasilkan hingga mencapai 36,33%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Maulana *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar abu dan kadar zat mudah menguap, maka semakin rendah kandungan karbon murni pada arang aktif.

Nilai kadar karbon terikat juga dipengaruhi oleh kandungan selulosa pada bahan baku. Sebagaimana menurut Pane & Hamzah (2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan selulosa suatu bahan baku karbon aktif maka semakin tinggi nilai karbon murni yang dihasilkan. Bambu duri memiliki kadar selulosa sebesar 47,81% (Sutardi *et al.*, 2015) dengan nilai rata-rata kadar karbon terikat sebesar 56,51%, lebih rendah dibandingkan dengan kadar selulosa kulit buah durian pada penelitian Pane & Hamzah (2018) yaitu sebesar 50-60% dengan nilai kadar karbon terikat sebesar 89,56%.

F. Daya Serap Iod

Penetapan daya serap arang aktif terhadap iod bertujuan untuk mengetahui kemampuan arang aktif dalam menyerap larutan berwarna atau kotoran (Maulana *et al.*, 2017). Daya serap arang aktif terhadap iodine merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan kualitas arang aktif. Sakmah (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan arang aktif dalam penyerapan, maka semakin tinggi pula kualitas arang aktif tersebut.

Nilai daya serap iod arang aktif cabang bambu duri secara keseluruhan tidak memenuhi standar SNI No. 06-3730-1995 (Tabel 2) yaitu minimal 750 mg/g. Rendahnya nilai daya serap

Hasil penelitian ini disebabkan karena tingginya nilai kadar zat abu dan kadar zat menguap yang terkandung dalam arang aktif yang menyebabkan rendahnya nilai kadar karbon. Maulana *et al.* (2017) menjelaskan bahwa semakin sedikit nilai karbon yang dihasilkan maka semakin sedikit pori-pori yang terbentuk, sehingga mengakibatkan luas permukaan arang aktif juga kecil serta daya serap iod arang aktif menjadi rendah.

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa hanya faktor suhu yang berpengaruh nyata terhadap nilai daya serap iod arang aktif cabang bambu duri. Hasil uji lanjut menggunakan *Tukey's HSD* menunjukkan bahwa pada suhu 600°C (A₁) tidak berbeda nyata dengan suhu 700°C (A₂), begitu pula pada suhu 700°C ke 800°C (A₃) tidak berbeda nyata. Perbedaan yang nyata terjadi pada suhu 600°C (A₁) ke 800°C (A₃) yang ditandai dengan notasi yang berbeda (Tabel 1).

Semakin tinggi nilai daya serap iod pada setiap kenaikan suhu aktivasi disebabkan karena suhu yang tinggi dapat membuka pori-pori arang aktif sehingga kemampuan arang aktif dalam menyerap suatu bahan juga meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Turmuzi & Syaputra (2015), yang menyatakan bahwa semakin tinggi suhu yang digunakan maka daya serap terhadap iodin dan luas permukaan arang aktif yang dihasilkan semakin baik.

IV. KESIMPULAN

Suhu aktivasi berpengaruh nyata terhadap nilai rendemen dan daya serap iod arang aktif cabang bambu duri (*B. blumeana* Bl. Ex Schult. F). Konsentrasi asam fosfat (H₃PO₄) serta interaksi antara suhu dan konsentrasi asam fosfat (H₃PO₄) tidak berpengaruh nyata terhadap karakteristik arang aktif cabang bambu. Perlakuan terbaik untuk pembuatan arang aktif bambu duri adalah

dengan suhu 700°C dan konsentrasi H₃PO₄ 10% (A₂B₁).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin berterima kasih kepada Bpk. Muhammad Sultan, selaku Kepala Desa Pengembur, Kecamatan Pujut yang telah memberikan izin dan menunjukkan lokasi untuk pengambilan sampel bambu, Sdr. Dika Adiatna yang telah membantu pengambilan sampel di lapangan, dan Sdr. Lalu Amrian Hardi yang telah membantu kegiatan di laboratorium.

KONTRIBUSI PENULIS

Konsep penelitian, Turmiya Fathal Adawi dan Dwi Sukma Rini; pengujian dan analisis data, Turmiya Fathal Adawi; metodologi, Turmiya Fathal Adawi; penulisan naskah, Turmiya Fathal Adawi, Irwan Mahakam Lesmono Aji, dan Dwi Sukma Rini. Semua penulis telah membaca dan menyetujui naskah yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Tukey's honestly significant difference (HSD) test. *Encyclopedia of research design*, 3(1), 1-5.
- Arsad, E. (2015). Teknologi pengolahan dan manfaat bambu. *Jurnal Riset Industri Hasil Hutan*, 7(1),45-52.
- Harsusanti. (2018). *Karakteristik arang aktif ampas tebu (Sacharum Officinarum, Linn.) menggunakan aktivasi fisika* (Skripsi Sarjana). Program Studi Kehutanan. Universitas Mataram, Mataram.
- Irma, K.N., Wahyuni, N., & Zahra, T.A. (2015). Adsorpsi fenol menggunakan adsorben karbon aktif dengan metode kolom. *JKK*, 4(1),24-28.

- Jamilatun, S., & Setyawan, M. (2014). Pembuatan arang aktif dari tempurung kelapa dan aplikasinya untuk penjemihan asap cair. *Jurnal Spektrum Industri*, 12(1), 1-112.
- Lempang, M. (2009). *Sifat-sifat arang aktif tempurung kemiri dan aplikasinya sebagai komponen media tumbuh pada tanaman melina (Gmelina arborea Roxb.)* (Tesis Master). Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Manurung, M., Sahara, E., & Sihombing, S.P. (2019). Pembuatan dan karakterisasi arang aktif dari bambu apus (*Gigantochloa apus*) dengan aktivator H_3PO_4 . *Jurnal Kimia*, 13 (1),16-21.
- Maulana, G.G.R., Agustina, L., & Susi. (2017). Proses aktivasi arang aktif dari cangkang kemiri (*Aleurites moluccana*) dengan variasi jenis dan konsentrasi aktivator kimia. *Jurnal Ziraah*, 42(3),247-256.
- Meisrilestari, Y., Khomaini, R., & Wijayanti, H. (2013). Pembuatan arang aktif dari cangkang kelapa sawit dengan aktivasi secara fisika, kimia, dan fisika-kimia. *Konversi*, (21),47-51.
- Pane, G.C., & Hamzah, F. (2018). Pemanfaatan kulit buah durian pada pembuatan arang aktif dengan metode aktivasi fisika-kimia menggunakan asam fosfat. *Jurnal JOM Faperta* 5, 1-14.
- Pari, G. (2000). Pembuatan arang aktif dari batubara. *Buletin Penelitian Hasil Hutan*, 17(4), 220-230.
- Pari, G., Hendra, D., & Pasaribu, R.A. (2006). Pengaruh lama waktu aktivasi dan konsentrasi asam fosfat terhadap mutu arang aktif kulit kayu *Acacia mangium*. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 24(1), 33-46.
- Pari, G., Widayati, D.T., & Yoshida, M. (2009). Mutu arang aktif dari serbuk gergaji kayu. *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 27(4),381-398.
- Purba, A.G., Hamzah, F., & Restuhadi, F. (2017). Pemanfaatan arang aktif dari ampas tebu (*Saccharum officinarum*) pada pemurnian minyak goreng bekas dengan metode aktivasi kimia-fisika menggunakan H_3PO_4 . *Jurnal JOM Faperta*, 4(1),1-15.
- Ramdja, A.F., Halim, M., & Handi, J. (2008). Pembuatan karbon aktif dari pelepah kelapa (*Cocus nucifera*). *Jurnal Teknik Kimia*, 15(2),1-8.
- Rijali, A., Malik, U., & Zulkarnain. (2015). Pembuatan dan karakterisasi karbon aktif dari bambu betung dengan aktivasi menggunakan *activating agent* H_2O . *JOM FMIPA*, 2(1),102-107.
- Sahara, E., Sulihngtyas. W.D., & Mahardika, I.P.A.S. (2017). Pembuatan dan karakterisasi arang aktif dari batang tanaman gumitir (*Tagetes erecta*) yang diaktivasi dengan H_3PO_4 . *Jurnal Kimia*, 11(1),1-9.
- Sakmah. (2017). *Pengaruh penambahan asam fosfat (h_3po_4) dan variasi suhu aktivasi terhadap sifat arang aktif kulit buah aren (Arrenga pinnata Merr)* (Skripsi Sarjana). Program Studi Kehutanan. Universitas Mataram, Mataram.
- Sani. (2011). Pembuatan karbon aktif dari tanah gambut. *Jurnal Teknik Kimia*, 5(2),400-406.
- Sawyer, S. F. (2009). Analysis of variance: the fundamental concepts. *Journal of Manual & Manipulative Therapy*, 17(2), 27E-38E.
- Suheryanto, D. (2012). Penelitian pembuatan arang bambu (*bamboo charcoal*) pada suhu rendah untuk produk kerajinan. *Jurnal Dinamika Kerajinan dan Batik*, 32(2),33-47.
- Surest, A.H., Kasih, J.A.F., & Wisanti, A. (2008). Pengaruh suhu, konsentrasi zat aktivator dan waktu aktivasi terhadap daya serap karbon aktif dari tempurung kemiri. *Jurnal Teknik Kimia*, 15(2),17-22.

- Sutardi, S.R., Najib, N., Jasni, M.M., Sulastianingsih, I.M., Komaryati, S., Suprpti, S., Abdurrahman, & Basri E. (2015). *Seri paket iptek informasi sifat dasar dan kemungkinan penggunaan 10 jenis bambu*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bogor: IPB Press.
- Turmuzi, M. & Syaputra, A. (2015). Pengaruh suhu dalam pembuatan karbon aktif dari kulit salak (*Salacca edulis*) dengan impregnasi asam fosfat (H_3PO_4). *Jurnal Teknik Kimia USU*, 4(1),42-46.
- Wibowo, S., Syafii W., Pari G. (2010). Karakteristik arang aktif tempurung biji nyamplung (*Calophyllum inophyllum* Linn). *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 28(1),43-54.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Prahady Susmanto, Yandriani Yandriani, Arin Putri Dila, Dela Regina Pratiwi. "Pengolahan Zat Warna Direk Limbah Cair Industri Jumputan Menggunakan Karbon Aktif Limbah Tempurung Kelapa pada Kolom Adsorpsi", JRST (Jurnal Riset Sains dan Teknologi), 2020
Publication 2%
- 2** Gatut Ari Wardani, Adinda Nur Octavia, Mochamad Fathurohman, Taufik Hidayat, Estin Nofiyanti. "Arang Aktif Ampas Tebu Termodifikasi Kitosan sebagai Adsorben Tetrasiklin: Pemanfaatan Metode Kolom", KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 2022
Publication 1%
- 3** Nursinta Arifiani Rosdiana, Stéphane Dumarçay, Christine Gérardin, Hubert Chapuis et al. "Characterization of bark extractives of different industrial Indonesian wood species for potential valorization", Industrial Crops and Products, 2017
Publication 1%

4

Sofia Mustamu, Gysberth Pattiruhu.
"PEMBUATAN BIOPELET DARI KAYU PUTIH
DENGAN PENAMBAHAN GONDORUKEM
SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF", JURNAL
HUTAN PULAU-PULAU KECIL, 2018

Publication

1 %

5

Jimmy Titarsole, Rohny S Maail. "ANALISA
KUALITAS BRIKET ARANG (STUDI KASUS
TANAMAN BAMBU DI HUTAN PENDIDIKAN
DESA HONITETU KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT)", JURNAL HUTAN PULAU-PULAU
KECIL, 2021

Publication

1 %

6

Siti Jamilatun, Siti Salamah, Intan Dwi
Isparulita. "KARAKTERISTIK ARANG AKTIF DARI
TEMPURUNG KELAPA DENGAN
PENGAKTIVASI H₂SO₄ VARIASI SUHU DAN
WAKTU", CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia, 2016

Publication

<1 %

7

Adnan Engelen. "Pengaruh Lama Pengasinan
Pada Pembuatan Telur Asin dengan Cara
Basah", JURNAL AGROINDUSTRI HALAL, 2017

Publication

<1 %

8

Ilma Fadlilah, Nurlinda Ayu Triwuri, Ayu
Pramita. "Perbandingan Karbon Aktif-
Tempurung Nipah dan Karbon Aktif-Kulit
Pisang Kepok Teraktivasi Kalium Hidroksida",

<1 %

CHEESA: Chemical Engineering Research Articles, 2022

Publication

9

Lazulva -, Wiwit Widia Sari. "UJI KUALITAS KARBON AKTIF DARI KULIT UBI KAYU (MANIHOT ESCUENTA CRANTZ)", Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan, 2013

Publication

<1 %

10

Desprianto Desprianto, Idawati Supu, Ika Suliawati, Juwita Juwita, Erfiana Erfiana. "PURIFICATION OF DUG WELL WATER USING ACTIVATED CARBON MADE FROM SAGO FIBER WASTE", Jambura Physics Journal, 2021

Publication

<1 %

11

Irma Thya Rani, Wahyu Hidayat, Indra Gumay Febryano, Dewi Agustina Iryani, Agus Haryanto, Udin Hasanudin. "Pengaruh Torefaksi terhadap Sifat Kimia Pelet Tandan Kosong Kelapa Sawit", Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), 2020

Publication

<1 %

12

Andre G Kalensun, Audy D Wuntu, Vanda S Kamu. "ISOTERM ADSORPSI TOLUENA PADA ARANG AKTIF STROBILUS PINUS (Pinus merkusii)", JURNAL ILMIAH SAINS, 2012

Publication

<1 %

13

Liza Octriana, Mizu Istianto. "Efektivitas Minyak Sereh Wangi dalam Mengendalikan Kutu Putih Pepaya *Paracoccus marginatus* L.", *JURNAL BUDIDAYA PERTANIAN*, 2021

Publication

<1 %

14

S Saloko, Y Sulastri, Murad, S Wahyuni. "The application of activated carbon from coconut shell and zeolite as adsorbents on coffee decaffeination using the Swiss Water Process (SWP)", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 2020

Publication

<1 %

15

Aprira Aprira, Lies Winarsih, Helmiyetti Helmiyetti. "Penggunaan Ekstrak Buah Kecubung sebagai Bahan Pembunuh Hewan Percobaan Pengganti Chloroform", *BIOEDUSAINS:Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, 2022

Publication

<1 %

16

Jamal Basmal, Nurhayati Nurhayati. "Kualitas Bulir Cairan *Caulerpa racemosa* yang Disalut dengan Na-Alginat dan Ca-Laktat", *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 2021

Publication

<1 %

17

Tri Yulianto, Indra Gumay Febryano, Dewi Agustina Iryani, Agus Haryanto, Udin Hasanudin, Wahyu Hidayat. "PERUBAHAN

<1 %

SIFAT FISIS PELET TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT HASIL TOREFAKSI", Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), 2020

Publication

18

Joko Triwanto, Fatan Ghani Rizaldy Arrofi, Erni Mukti Rahayu. "Contribution of coffee agroforestry to the income of farmers in Tulungrejo Village, Ngantang District, Malang Regency", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2022

Publication

<1 %

19

Kapil Mani KC, Dirgha Raj RC, Parimal Acharya, Arun Sigdel, Dinesh Kumar Lamsal, Sudip Chandra Dahal. "Functional Outcomes of Pediatric Both Bone Fractures Fixed with Titanium Elastic Nails: : A Hospital Based Study", Europasian Journal of Medical Sciences, 2021

Publication

<1 %

20

Dianti Aviliani, Fajar Indah Puspita Sari, Robby Gus Mahardika. "The Effectiveness of Pandan Sea (Pandanus Tectorius) Cellulose Active Charcoal in Reducing BOD, COD, TSS Level's in Liquid Waste Tapioca", Stannum : Jurnal Sains dan Terapan Kimia, 2022

Publication

<1 %

21

Khalimatus Sa'diyah, Profiyanti Hermien Suharti, Nanik Hendrawati, Finda Agustin Pratamasari, One Mahardika Rahayu. "Pemanfaatan Serbuk Gergaji Kayu sebagai Karbon Aktif melalui Proses Pirolisis dan Aktivasi Kimia", CHEESA: Chemical Engineering Research Articles, 2021

Publication

<1 %

22

Fitriani Fitriani. "PEMURNIAN MINYAK GORENG BEKAS MENGGUNAKAN ADSORBEN BIJI ALPUKAT TERAKTIVASI", Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA, 2018

Publication

<1 %

23

Yanni N. Br. Gurusinga, Jenny E. A. Kandou, Dekie Rawung. "PENGARUH KONSENTRASI SUKROSA DAN STARTER TERHADAP KARAKTERISTIK SUSU KACANG MERAH (Phaseolus vulgaris L.) FERMENTASI", Jurnal Teknologi Pertanian (Agricultural Technology Journal, 2021

Publication

<1 %

24

Herman - Siruru, Pieter Riupassa. "Analisis Bilangan Gelombang Arang Aktif Kayu Makila (Litsea Angulata B.L)", MAKILA, 2021

Publication

<1 %

25

Iren S. A. Tanggebono, Vanny M. A. Tiwow, Minarni Rama Jura. "Kondisi Optimum Adsorpsi Arang Hayati dari Kulit Pisang Raja

<1 %

(Musa X paradisiaca L.) terhadap Logam Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu)", Jurnal Akademika Kimia, 2018

Publication

26

Karnita Yuniarti, Arif Nirsatmanto. "Several physical properties of Eucalyptus pellita F. Muell from different provenances and sampling position on tree", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2018

Publication

27

Oki Herli Usmayadi, . Nurhaida, Dina Setyawati. "KUALITAS BRIKET ARANG DARI BATANG KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) BERDASARKAN UKURAN SERBUK", Jurnal TENGGAWANG, 2018

Publication

28

Pratiwi Nova Sari, Sitti Aminah. "PEMANFAATAN SERBUK GERGAJI SEBAGAI BAHAN BAKU BRIKET", Media Eksakta, 2020

Publication

29

Shintawati Shintawati, Oktaf Rina, Dewi Ermaya. "Sifat Antimikroba dan Pengaruh Perlakuan Bahan Baku terhadap Rendemen Minyak Sereh Wangi (Antimicrobial Properties and Effects of Raw Material Treatments on Citronella Oil Yield)", Jurnal Sylva Lestari, 2020

Publication

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

30

Siti Jamilatun, Martomo Setyawan, Lutfiatul Janah, Rifka Alfiyani, Ilham Mufandi.

"Activation of Coconut Shell Charcoal and Application for Bleaching Used Cooking Oil", CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia, 2021

Publication

<1 %

31

Suparmi Suparmi, Sumarto Sumarto, Nur Ira Sari, Taufik Hidayat. "Pengaruh Kombinasi Tepung Sagu dan Tepung Udang Rebon terhadap Karakteristik Kimia dan Organoleptik Makaroni", Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 2021

Publication

<1 %

32

Trimanto Trimanto, Lia Hapsari, Titut Yulistyarini, Sugeng Budiharta et al.

"Vegetation diversity and stand carbon stocks in Wana Wisata Tampora, Situbondo, East Java", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2021

Publication

<1 %

33

Angga Dwi Cahya, Yosef Cahyo Setianto Poernomo, Ahmad Ridwan. "PERBANDINGAN KAPASITAS KUAT LENTUR PADA BETON BALOK TULANGAN BAMBU PILIN DENGAN KULIT DAN TANPA KULIT", Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil, 2019

Publication

<1 %

34

As'ad As'ad, Parman Efrianto. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PETANI SAWIT DI KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA", Equity: Jurnal Ekonomi, 2020

Publication

<1 %

35

D J N Subagyono, Halimatus Sa'diyah, Veliyana Londong Allo. "Studi Kinetika Reaksi Pirolisis Makroalga Hijau (*Eucheuma Cottonii*) Dengan Analisis Termogravimetri Menggunakan Metode Friedman", Molluca Journal of Chemistry Education (MJoCE), 2021

Publication

<1 %

36

Dudi Septiadi, Aeko Fria Utama FR, Yudhistira Ardana. "OPTIMASI PRODUKSI USAHATANI TERINTEGRASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR", Jurnal Hexagro, 2021

Publication

<1 %

37

Dwi Sandri, Fatimah Fatimah, Faridah Faridah. "ANALISIS KUALITAS BIOBRIKET CANGKANG BIJI KARET DENGAN PERBEDAAN KONSENTRASI PEREKAT", Jurnal Teknologi Agro-Industri, 2021

Publication

<1 %

38

Mardiana Mardiana, Tri Santoso. "PURIFIKASI MINYAK GORENG BEKAS DENGAN PROSES

<1 %

ADSORBSI MENGGUNAKAN ARANG KULIT
KACANG TANAH (ARACHIS HYPOGAEA L.)",
Media Eksakta, 2020

Publication

39

Muhammad Fadhillah, Denay Wahyuni.
"Efektivitas Penambahan Karbon Aktif
Cangkang Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*)
dalam Proses Filtrasi Air Sumur", Jurnal
Kesehatan Komunitas, 2016

<1 %

Publication

40

Petrus Patandung. "PENGARUH AKTIVATOR
TERHADAP ARANG AKTIF TEMPURUNG
KEMIRI", Jurnal Penelitian Teknologi Industri,
2018

<1 %

Publication

41

Umar Tangke. "Analisis hubungan faktor
oseanografi dengan hasil tangkapan ikan
tenggiri (*Scomberomorus spp*) di perairan
Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah", Agrikan:
Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012

<1 %

Publication

42

Zona Octarya, Adhitya Fernando.
"PENINGKATAN KUALITAS MINYAK GORENG
BEKAS DENGAN MENGGUNAKAN ADSORBEN
ARANG AKTIF DARI AMPAS TEBU YANG
DIAKTIVASI DENGAN NaCl", Photon: Jurnal
Sain dan Kesehatan, 1930

<1 %

Publication

43

Ratri Yuli Lestari, M.Env., Dwi Harsono, Nazarni Rahmi. "The Characteristics of Bamboo Charcoal Derived from Bambusa vulgaris Schrad and Arundinaria gigantea (Walter) Muhl Growing in Different Types of Habitats", Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, 2018

Publication

<1 %

44

Erna Erna, Irwan Said, Paulus Hengky Abram. "Bioetanol dari Limbah Kulit Singkong (Manihot Esculenta Crantz) Melalui Proses Fermentasi", Jurnal Akademika Kimia, 2017

Publication

<1 %

45

Vibianti Dwi Pratiwi, Iman Mukhaimin. "Pengaruh Suhu dan Jenis Perekat Terhadap Kualitas Biobriket dari Ampas Kopi dengan Metode Torefaksi", CHEESA: Chemical Engineering Research Articles, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On